


BATIK



Structure Construction Herstellungsverfahren Fabricagemetode Descripción Struttura Struktura	Dalle à velours bouclé, fil Econyl Carpet in tiles, loop pile, Econyl yarn Getuftete Fliese, Schlinge Econyl-Garn Tapijttegels, luspool, Econyl garen Moqueta en loseta, fibra rizada, hilo Econyl Quadrotta bouclé, filato Econyl Plytka o runie petelkowym z wlokna Econyl	Envers Backing Rückenausstattung Rug Soporte Sottofondo Podklad	Bitume Bitumen Bitumen Bitumen Betún Bitume Bitum	Dimensions Width Lieferbreite Breedte Medidas Dimensioni Wymiary				
Composition Pile material Polmaterial Poolmaterial Composició Composizione Sklad runa	60% PA teint masse + 40% PA space dyed 60% PA solution dyed + 40% PA space dyed 60% düsengefärbtes PA + 40% garnegefärbtes PA 60% PA in de massa geveerd + 40% PA garen geveerd 60% PA teñido en masa + 40% PA space dyed 60% PA tinto in massa + 40% PA space dyed 60% PA barwiony w masie + 40% PA wlokno barwione	Comportement au feu Fire resistance Brennverhalten Brandgedrag Clasificación al fuego Comportamento al fuoco Trudnozpalnosc	Bfi-s1 - libre sur ciment Bfi-s1 - free-floating on cement Bfi-s1 - schwimmend auf Zement Bfi-s1 - zwevend op cement Bfi-s1 - libre flotación en cemento Bfi-s1 - libero su cemento Bfi-s1 - luzem na podlozu betonowym	Nombre de dalles par carton / cartons par palette Number of tiles per box / boxes per pallet Anzahl der Fliesen pro Karton / Kartons pro Palette Aantal tegels per doos / dozen per pallet Losetas por caja / cajas por palet Numero di quadrotte per scatola / scatole per palette Liczba plytek w kartonie / kartonow na palecie				
Poids de velours Pile weight Poleinsatzgewicht Poolinzelmasse Peso fibra Peso felpa Gramatura	580 g/m	Classement Wear Classification Beanspruchung Gebruiksklasse Clasificación Classificazioni Klasyfikacja	Classe 33 LC1 PRODIS N C4EBD011 GUT N 24280 AgBB N Z 156 601 606	Nombre de colors Colours Erhältliche Farben Kleurenaantal Cantidad de colores Numero colori Liczba kolorow				
Poids total - NF ISO 8543 Total weight Gesamtgewicht Totaal gewicht Peso total Peso totale Masa całkowita	4365 g/m	Stabilité dimensionnelle - NF EN 986 Dimensional stability Dimensionsstabilität Dimensionele stabiliteit Stabilidad dimensional Stabilità dimensionale Stabilnosc wymiarowa	≤ 0,20%	Pose / Entretien / Traitement Laying / Cleaning / Treatment Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud Instalación / Mantenimiento / Tratamiento Posa / Manutenzione / Trattamenti Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja				
Epaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness Gesamtdicke Totale massa Altura total Spessore totale Wysokosc całkowita	5,9 mm	HQE HQE HQE HQE HQE HQE HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles This product meets perfectly 8 from the 14 targets Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen. Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow	NOUVEAU ! NEW ! NEU ! NIEUW ! NUEVO ! NUOVO ! NOWY ! BALSAN flashcode Plus d'informations disponibles à partir de votre smartphone avec une connexion 3G : 1 Téléchargez gratuitement le lecteur de QRcode sur le site web du fabricant de votre smartphone. 2 Lancez le lecteur de QRcode et approchez la caméra du flashcode. 3 Sur certains smartphones, elle le détecte automatiquement. Sur d'autres, il faut le photographier. 4 Accédez à la page : www.balsan.com/batik Additional information is available on your smartphone using a 3G connection: 1 Download the QRcode reader for free from your smartphone manufacturer's web site. 2 Start the QRcode reader and bring the smartphone camera close to the flashcode. 3 On some smartphones, the code will be detected automatically. On others, you will need to take a photo. 4 Open up the page : www.balsan.com/EN/batik				
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height Polhöhe Poolhoogte Altura fibra Spessore felpa Wysokosc runa	2,5 mm	Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 Impact sound insulation Trittschalldämmung Geluidsreductie Aislamiento a los ruidos de impactos Rumore all'impatto Izolacja halasu uderzeniowego	ΔLw 25 dB	QR Code				
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763 Gauge - Rows (points) - Tufts Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl Rijen - Deling (points) - Noppenaantal Galga - Densidad (puntos) Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa Zaciesnienie - rozstaw igiel (punkty) - Gestosc	1/10 54 p 213300 p/m	Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654 Sound absorption Schallabsorptionsgrad Geluidsabsorptie Absorción de los ruidos aéreos Izolazione acustica Pochlanianie dzwieku	α0,15	QR Code				
		f/Hz α,5	125 0,01	250 0,02	500 0,06	1000 0,18	2000 0,27	4000 0,38

NOUVEAU ! NEW ! NEU ! NIEUW ! NUEVO ! NUOVO ! NOWY !

BALSAN flashcode

Plus d'informations disponibles à partir de votre smartphone avec une connexion 3G :

- 1 Téléchargez gratuitement le lecteur de QRcode sur le site web du fabricant de votre smartphone.
- 2 Lancez le lecteur de QRcode et approchez la caméra du flashcode.
- 3 Sur certains smartphones, elle le détecte automatiquement. Sur d'autres, il faut le photographier.
- 4 Accédez à la page : www.balsan.com/batik

Additional information is available on your smartphone using a 3G connection:


- 1 Download the QRcode reader for free from your smartphone manufacturer's web site.
- 2 Start the QRcode reader and bring the smartphone camera close to the flashcode.
- 3 On some smartphones, the code will be detected automatically. On others, you will need to take a photo.
- 4 Open up the page : www.balsan.com/EN/batik



BALSAN
CORBILLY D14 - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. Balsan reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths. Balsan behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassing, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden. Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba mencionadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte. Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melanici per le zone ad altro traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta. Firma BALSAN zastrzeża sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym uślnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kąpielami barwicznymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.



Made in France

Edition : 01/02/2012