UPGRADE



protect
www.balsan.com/balsanprotect



Structure	**Dalle à velours Level Cut Loop Cross-over**
Construction	*Carpet in tiles, Level Cut Loop Cross-Over*
Herstellungsverfahren	*Getuftete Fliese. Level Cut Loop Cross-over*
Fabricagemethode	*Tapijttegels, gesneden luspool Cross Over gecombin*
Descripción	*Moqueta en loseta, fibra Level Cut Loop Cross-Ove*
Struttura	*Quadrotta bouclé struttura Level-Cut-Loop Cross-Over*
Struktura	*Plytka o runie typu Level Cut Loop Cross-Over*

Envers	**Bitume**
Backing	*Bitumen*
Rückenausstattung	*Bitumen*
Rug	*Bitumen*
Soporte	*Betún*
Sottofondo	*Bitume*
Podklad	*Bitum*

Dimensions	
Width	
Lieferbreite	
Breedte	*50 x 50 cm*
Medidas	
Dimensioni	
Wymiary	

Composition	**100% Polyamide**
Pile material	*100% Polyamid*
Polmaterial	*100% Polyamid*
Poolmateriaal	*100% Polyamide*
Composición	*100% Poliamida*
Composizione	*100% Poliammide*
Sklad runa	*100% Poliamid*

Comportement au feu	**Bfl-s1 - libre sur ciment**
Fire resistance	*Bfl-s1 - free-floating on cement*
Brennverhalten	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*
Brandgedrag	*Bfl-s1 - zwevend op cement*
Clasificación al fuego	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*
Comportamento al fuoco	*Bfl-s1 - libero su cemento*
Trudnozapalnosc	*Bfl-s1 - luzem na podlozu betonowym*

Nombre de dalles par carton / cartons par palette	
Number of tiles per box / boxes per pallet	
Anzahl der Fliesen pro Karton / Kartons pro Palette	
Aantal tegels per doos / dozen per pallet	*16 / 24*
Losetas por caja / cajas por palet	
Numero di quadrotte per scatola / scatole per paletta	
Liczba plytek w kartonie / kartonow na palecie	

Poids de velours	
Pile weight	
Poleinsatzgewicht	
Poolinzetmassa	*1050 g/m*
Peso fibra	
Peso felpa	
Gramatura	

Classement	
Wear Classification	
Beanspruchung	*Classe 33 LC3*
Gebruiksklasse	*PRODIS N B6A14B10*
Clasificación	*GUT N 24338*
Classificazioni	*AgBB N Z 156 601 606*
Klasyfikacja	

Nombre de coloris	
Colours	
Erhältliche Farben	
Kleurenaantal	*12*
Cantidad de colores	
Numero colori	
Liczba kolorow	

Poids total - NF ISO 8543	
Total weight	
Gesamtgewicht	
Totaal gewicht	*4855 g/m*
Peso total	
Peso totale	
Masa calkowita	

Stabilité dimensionnelle - NF EN 986	
Dimensional stability	
Dimensionsstabilität	
Dimensionele stabiliteit	
Stabilidad dimensional	≤ 0,20%
Stabilità dimensionale	
Stabilnosc wymiarowa	

Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	*www.balsan.com*
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja	

Epaisseur totale - NF ISO 1765	
Total thickness	
Gesamtdicke	
Totale massa	*8,6 mm*
Altura total	
Spessore totale	
Wysokosc calkowita	

HQE	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*
HQE	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*
HQE	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.*
HQE	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*
HQE	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*
HQE	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow*

Hauteur du velours - NF ISO 1766	
Pile height	
Polhöhe	
Poolhoogte	*5,4 mm*
Altura fibra	
Spessore felpa	
Wysokosc runa	

Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8	
Impact sound insulation	
Trittschalldämmung	
Geluidsreductie	ΔLw 26 dB
Aislamiento a los ruidos de impactos	
Rumore all'impatto	
Izolacja halasu uderzeniowego	

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	*1/10*
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	*53 p*
Galga - Densidad (puntos)	*209350 p/m*
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zaciesnienie - rozstaw igiel (punkty) - Gestosc	

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption	
Schallabsorptionsgrad	
Geluidsabsorptie	αω 0,20
Absorción de los ruidos aéreos	
Isolazione acustica	
Pochlanianie dzwieku	

f/Hz	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**
αs	*0,02*	*0,04*	*0,09*	*0,24*	*0,36*	*0,46*

NOUVEAU ! *NEW ! NEU ! NIEUW ! NUEVO ! NUOVO ! NOWY !*

BALSAN flashcode

Plus d'informations disponibles à partir de votre smartphone avec une connexion 3G :

1. Téléchargez gratuitement le lecteur de QRcode sur le site web du fabricant de votre smartphone.
2. Lancez le lecteur de QRcode et approchez la caméra du flashcode.
3. Sur certains smartphones, elle le détecte automatiquement. Sur d'autres, il faut le photographier.
4. Accédez à la page :
www.balsan.com/upgrade

Additional information is available on your smartphone using a 3G connection:

1. *Download the QRcode reader for free from your smartphone manufacturer's web site.*
2. *Start the QRcode reader and bring the smartphone camera close to the flashcode.*
3. *On some smartphones, the code will be detected automatically. On others, you will need to take a photo.*
4. *Open up the page:*
www.balsan.com/EN/upgrade

BALSAN
Surfaces textiles

Balsan - Corbilly D14 - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre dune utilisation professionnelle, il est fortement conseillé dutiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per liuso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad altro traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrow produktu przy zachowaniu jego wlasciwosci technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy uzycie ciemniejszych kolorow do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielami barwiacymi moga wystapic drobne roznice w odcieniach.

CE 12
EN 14041
Bfl-s1 JS
EN 1307

Edition : 01/02/2012

AFAQ ISO 14001 — The GREEN SPIRIT of BALSAN — Office National des Forêts www.balsan.com/onf — 100% Green Electricity — Optimum www.ufm.com — CARPET RECYCLING MEMBER UK

Made in France